

NORMADUR 20 Aluminii

Полуматовая полиуретановая краска

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Эластичная, быстровысыхающая, полуматовая полиуретановая краска, отвердителем которой является алифатический изоцианат. Краска содержит антикоррозионные пигменты. Разработана для защиты металлических и железобетонных/бетонных конструкций в условиях промышленной атмосферы.

Назначение

Предназначено в качестве финишного покрытия для защиты металлоконструкций в широком диапазоне активных коррозионных сред как для нового строительства, так и при ремонте старых объектов, включая морские сооружения, мосты, химические, нефтехимические и целлюлозно-бумажные заводы и электростанции, машиностроение.

Возможно применение как высококачественное **однослоиное покрытие** для защиты металлических и железобетонных/бетонных конструкций в условиях средней коррозионной нагрузки и при необходимости технологичности и быстрого высыхания.

Краска сочетает в себе комбинацию антикоррозионных, барьерных, декоративных и цветоустойчивых свойств финишного покрытия. Является износостойчивой и ударопрочной. Рекомендовано для покраски бетонных полов и стен в промышленности, гаражах, подъездах, балконах, спортивных и выставочных залах. В теплых помещениях возможно нанесение на асфальтовые полы. Подходит для окраски изделий из фанеры и дерева.

Системы защитных покрытий в соответствии с международным стандартом SFS-EN ISO 12944-5

F40.01 PUR100/1 – FeSa2½

A2.07 EPPUR120/2 – FeSa2½

A4.08 EPZn(R) PUR160/2 – FeSa2½

A5I.05 EPZn(R) EPPUR320/3 – FeSa2½

Химическая устойчивость

Нанесенная согласно инструкции краска, выдерживает воздействие воды, масел и слабых химических растворов при их попадании на окрашенную поверхность в виде паров, испарений, брызг.

Краска выдерживает солнечное и ультрафиолетовое излучение.

Температура эксплуатации

Минимум - 60 °C/максимум +60 °C (только в сухой среде)

Сухой остаток

Приблизительно 53 % от объема.

Содержание твердых веществ*

Приблизительно 870 г/л

Летучие органические вещества (VOC)*

Приблизительно 420 г/л

(* данные расчетные)

Соотношение смешивания

Краска / комп. А - 6 части от объема

Отвердитель / комп. В - 1 часть от объема

Время использования

При температуре +23°C приблизительно 1 час после смешивания

Время высыхания +23°C / 80 мкм*

Пыль не пристает 1 час

Сухая на ощупь 2 часа

Следующий слой 3 часа

Химическая устойчивость 7 дней

(* толщина сухой пленки)

Теоретический расход и рекомендуемая толщина пленки

Сухая пленка	Мокрая пленка	Расход
60 мкм	110 мкм	8,8 м²/л
80 мкм	150 мкм	6,6 м²/л
100 мкм	190 мкм	5,3 м²/л

Нормативные данные**Практический расход**

На расход краски влияют условия производства покрасочных работ (ветер), форма и качество окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения краски.

Колера

Алюминиевый

Разбавитель и очистка инструмента:

ОН 10, ОН 66 (медленное испарение), ОН 17 (антистатическое распыление)

Очистка инструмента ОН 17

* Для получения глянцевого блеска наносится лак NORMADUR CLEAR.

Глянец: Полуматовая

Подготовка поверхности

Предварительная очистка поверхности

Старую поверхность очистить от твердых примесей, препятствующих сцеплению краски. Соль и другие, растворяющиеся в воде загрязнения, удаляются водой или щелочными растворами при помощи щеток или используя моющие аппараты высокого давления, а также паровые аппараты. Жиры и масла удаляются при помощи моющих растворов, содержащих щелочные, эмульсионные вещества или растворители (SFS-EN ISO 8504-3, SFS-EN ISO 12944-4). После очистки моющими средствами необходимо тщательно промыть поверхность водой. Старые поверхности, у которых время нанесения последующего слоя превышает допустимое значение, необходимо загрубить.

Стальные поверхности

Струйная очистка до степени Sa 2½ (SFS-ISO 8501-1, SFS-EN ISO 8504-2). Поверхности листовой стали следует загрублять, например, при помощи наждачной бумаги.

Поверхности, обработанные шоп-праймером

Поврежденные поверхности очищаются способом струйной очистки до степени Sa2½ (SFS-ISO 8501-2, SFS-EN ISO 12944-4)

Алюминиевые поверхности

Жиры и другие загрязнения удаляются с поверхности. Шероховатость поверхности, образуемая при легкой обработке натуральным песком, улучшает свойства сцепления краски. При покраске так называемого морского алюминия необходима грунтовая покраска.

Оцинкованные поверхности

Масла и жиры удаляются с поверхности при помощи моющих растворов, содержащих щелочные, эмульсионные вещества и растворители (SFS-EN ISO 12944-4). Для загрубления оцинкованной поверхности (горячая оцинковка методом погружения) применяется способ легкой поверхностной струйной очистки. Оцинкованная поверхность листового проката очищается 5%-ым раствором аммиака и споласкивается водой. Металлоконструкции, прошедшие процесс горячей оцинковки, загрубляются и грунтуются грунтовкой EPOCOAT 21 PRIMER.

Деревянные и фанерные поверхности

Поверхность должны быть чистой и сухой.

Бетонные поверхности

Новая бетонная поверхность

Бетонное тело должно быть сухим и сроком более 4-х недель от заливки. Влажность не должна превышать 4 p-%. Тестирование возможно провести без использования измерителя влажности при помощи куска резины, который крепят к бетонному телу. Через 1 сутки проверяется бетонная поверхность. Находящийся под куском резины бетон, не должен быть темнее окружающих его участков. Окрашиваемая поверхность должна быть твердой и прочной (не менее 80 % от окончательной прочности). Бетон не должен содержать никаких дополнительных веществ, препятствующих сцеплению и пропитыванию, например, воск, силикон, меламиновые смолы и др. Бетонные поверхности очищаются от цементного молока, цементной пыли, наслоений и других включений при помощи специального оборудования, предназначенного для очищения бетонных полов или методом шлифования. При необходимости применяется метод травления 15-20 % раствором соляной кислоты.

Старая, хорошо сохранившаяся эпоксидная поверхность

При помощи эмульсионных моющих средств с окрашиваемой поверхности удаляются жиры и другие загрязнения. При помощи шлифовального устройства поверхность загрублется. Выбоины и щели заполняются эпоксидной шпаклевкой.

Нанесение краски

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время покрасочных работ и во время высыхания краски температура окружающего воздуха должна быть выше +5 °C, относительная влажность воздуха - менее 80%.

Температура подложки должна быть на 3 °C выше температуры точки росы воздуха.

Краска наносится на поверхность способом распыления, электростатического распыления или кистью. Для бетонных поверхностей используется валик.

Перед соединением компонентов необходимо их тщательно перемешать. Компоненты смешиваются в объемном соотношении **6:1** (краска:отвердитель). При необходимости краска разбавляется на **5-15%** разбавителем OH 10. Сопло распылителя высокого давления диаметром **0,011"-0,015"**. Угол факела выбирается в зависимости от конфигурации окрашиваемой поверхности. Для достижения наилучшего конечного результата **рекомендуемая** температура краски до начала проведения покрасочных работ должна быть комнатной температуры.

Грунтование

Грунтовая покраска металлических поверхностей: EPOCOAT 21 PRIMER, EPOCOAT 21 HB, NORMAZINC SE, NORECOAT FD PRIMER, NORMASTIC 405/ NORMASTIC 405 AL, NORMADUR HB.

Грунтовая покраска бетонных поверхностей: NORMAFLOOR 105 PRIMER, NORMADUR 65 HS

Поверхностная покраска: NORMADUR CLEAR, NORMADUR 20 AL

Хранение

Хранить в герметичной заводской емкости в сухом, хорошо проветриваемом помещении, при температуре +5-+30 °C, вдали от источников тепла и возгорания. При соблюдении данных условий срок хранения не распакованной заводской емкости составляет для комп. А - **2 года** и для комп. В – **1,5 года** от даты производства. Дата производства указана на этикетке в виде номера партии.

ОХРАНА ТРУДА

Меры предосторожности Предупреждающие знаки



ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Просим соблюдать рекомендации по защите окружающей среды и мер безопасности, изложенных на упаковке и в инструкциях по технике безопасности. Покрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать вдыхания распыляемой краски, применять средства защиты дыхательных путей. Избегать попадания краски на кожу. При попадании на кожу немедленно очистить эффективными очистительными средствами, мылом и водой. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и при необходимости обратиться к врачу.

Отвердитель содержит изоцианаты. Необходимо применение средств индивидуальной защиты, изложенных в инструкции по технике безопасности.

Фразы с указанием риска

Воспламеняющаяся жидкость. Вредно для здоровья при вдыхании и попадании на кожу. При попадании на кожу может вызвать аллергическую реакцию.

Фразы с указанием мер безопасности

Обеспечить необходимую вентиляцию. Избегать вдыхания распыляемой краски. Избегать попадания краски на кожу и в глаза.

Для продукции разработана официальная инструкция по технике безопасности

Примечание

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.

Технологические карты продуктов, являются результатом лабораторных испытаний и практического опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем. Поставка продукции и любое техническое действие обеспечиваются в соответствии с **ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ Nor-Maali**, если иное не согласовано в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления. За более подробной информацией, объяснением терминов и определений обращайтесь к представителю поставщика данного продукта.

09/20